



Technický list

Permacron® Putty 2025

Standardní 2K polyesterový tmel pro systém Base

Tmel Permacron 2025 je univerzální polyesterový tmel.

- Vhodný pro všechny běžné podkladové materiály.
- Umožňuje jednoduchou aplikaci.
- Lze dobře sušit pomocí infrazářiče.
- Snadno se brousí.
- Lze použít jako plnič nebo jemný tmel.



Pouze pro profesionální použití!

Spies Hecker – vždy nablízku.



Značka Axalta Coating Systems

Permacron® Putty 2025

Příprava materiálu - aplikace STANDARDNÍ



Aby se zabránilo podráždění kůže, očí a dýchacího ústrojí, je důrazně doporučováno používat při aplikaci vhodné osobní ochranné pomůcky.



Holé ocelové díly, zbrošené a vyčištěné
 Pozinkovaná ocel nebo hliník, přebroušené a vyčištěné.
 Dobře přebroušené a vyčištěné staré nebo původní laky
 Povrchy ošetřené 2K polyesterovými produkty a následně přebroušené a vyčištěné
 Polyesterové podklady vyztužené skleněnými vlákny, zbavené separátorů, zbrošené a vyčištěné
 Zcela vytvrzený 2K Plnič nebo 2K Epoxy Primer-Plnič zbrošený a vyčištěný.



Tmel	Tužidlo
Váhově	Váhově
100	2
2025	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Zpracovatelnost při 20°C: 3 min - 5 min



Naneste hladkou vrstvu ihned po míchání, vyvarujte se vytvoření vzduchových bublin.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Manuál pro použití krátkovlnného IR sušícího zařízení
 poloviční výkon : 2 - 3 min



hrubé broušení P80 - P120
 finální broušení P180 - P240



stříkací tmel (Raderal Spray Polyester 3508) (vyjma pozinkovaných dílů)
 základ
 Základový plnič
 Plnič
 Pokud je potřebný jemný tmel, aplikujte stejný produkt znovu.

V souladu s předpisy VOC

2004/42/IIB(b)(250) 150: EU mezní hodnota pro tento produkt (produkt kategorie IIB(b)) připravený k použití je max. 250 g/l VOC. Obsah VOC tohoto produktu připraveného k použití je maximálně 150 g/l.


Permacron® Putty 2025

Produkty

Permacron® Putty 2025

BPO Hardener Paste Blue
 BPO Hardener Paste Red
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Hardener 0940 slow

Směs produktu



0909 Red / BPO Red	Standardní tužidlo pro vyhrazené Raderal polyesterové tmely při teplotách 15-25°C.
0940 Blue / BPO Blue	Pomalé tužidlo doporučeno pro vyhrazené Raderal polyesterové tmely. Převážně k použití pro aplikaci při vyšších teplotách.



Po použití vyčistěte vhodným čisticím ředidlem na bázi rozpouštědel.

Poznámky

- Nepřidávejte více tužidla než je doporučeno; abyste se vyhnuli stečeninám a tvorbě skvrn.
- Nenanášejte přes 1K základ, přílnavostní základ nebo termoplastické akrylátové úpravy.
- Nebrousit za mokra.
- Reakční teplota by měla být nejméně +5°C.

Před použitím se podívejte do bezpečnostního listu. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená na obalu.

Všechny ostatní uvedené produkty v systému opravy jsou z naší Spies Hecker produktové řady. Vlastnosti systému nebudou správné, pokud bude tento materiál použit v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nejsou součástí naší Spies Hecker produktové řady, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Pouze pro profesionální použití! Tyto údaje byly pečlivě zpracovány a mají informovat o našich výrobcích a jejich možnostech aplikace. Jsou založeny na našich nejlepších znalostech v době vydání. Mají pouze informační charakter. Neneseme odpovědnost za tiskové chyby, nepřesnosti a nekompletní informace. Doporučujeme uživateli zkontrolovat aktuálnost uvedených informací a vhodnost pro konkrétní případ použití. Duševní vlastnictví těchto informací včetně patentů, ochranných známek a autorských práv je chráněno. Všechna práva vyhrazena. Je třeba dbát varovných pokynů uvedených v technickém listu a na etiketě výrobku. Některé nebo všechny informace mohou být upraveny a/nebo zrušeny v kterékoli okamžiku výlučně na základě našeho rozhodnutí bez upozornění a neneseme odpovědnost za aktualizaci informací. Veškerá pravidla stanovená v tomto odstavci mohou být použita shodně i pro budoucí změny a opravy.