



Markéta Plonková

Dobrá 1032, 739 51 Dobrá

Tel: +420 602 222 700, +420 602 222 552

E-mail: info@bencolor.cz, www.bencolor.cz

IČO: 07464509, DIČ: CZ8358224930

Permasolid® Accelerator 9025

Vhodný podklad: Viz technický list příslušného základního materiálu.

Aplikace

Vhodné bezbarvé a vrchní laky: Permasolid® HS Clear Coat 8034
Průhledný lak Permasolid® HS 8035
Průhledný lak Permasolid® HS 8055
Průhledný lak Permasolid® HS 8650

Poměr míchání: 3:1 objemově s Permasolid® VHS Hardener 3220 / 3225

Ředidlo: Permasolid® HS Accelerator 9025 (přísada se přidává místo ředidla)

+ 5 % pro Permasolid® HS Clear Coat 8034
+ 12,5 % pro Permasolid® HS Clear Coat 8035
+ 5 % pro Permasolid® HS Clear Coat 8055
+ 10 % na Permasolid® HS Clear Coat 8650
+ 12,5 % za Permasolid® HS Automotive Top Coat 275

Doba zpracovatelnosti: 30 - 40 min. při +20 °C (s VHS tvrdidlem 3225)

45 - 60 min. při +20 °C (Permasolid® HS Automotive Top Coat 275)

Aplikace: Pro nanášení bezbarvých laků a Permasolid® HS Automotive Top Coat 275 si prosím přečtěte příslušné technické listy.

Zvláštní upozornění: Aplikace na velké plochy a vodorovné plochy (např. kapoty) může vést k technologickým nevýhodám. Pro aplikaci jako Speed Repair System je výhodnější systém rychlého tvrdnutí.

Poznámka k bezpečnosti: Tento produkt je klasifikován podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP).
Prostudujte si bezpečnostní list.

Při aplikaci se důrazně doporučuje používat vhodné osobní ochranné prostředky.

Data.

Bod vzplanutí: nad +21°C

Informace uvedené v této dokumentaci jsme pečlivě vybrali a uspořádali. Je založen na našich nejlepších znalostech v daném předmětu k datu vydání. Informace jsou poskytovány pouze pro informační účely. Neručíme za jeho správnost, přesnost a úplnost. Je na uživateli, aby si zkontroloval informace s ohledem na aktuálnost a vhodnost pro zamýšlený účel. Duševní vlastnictví v těchto informacích, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, je chráněno. Všechna práva vyhrazena. Je třeba dodržovat příslušný bezpečnostní list a varování zobrazené na štítku produktu. Můžeme kdykoli upravit a/nebo přerušit provoz všech těchto informací nebo jejich částí podle vlastního uvážení, bez upozornění a neneseme žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto informací. Veškerá pravidla stanovená v tomto článku se odpovídajícím způsobem použijí pro jakékoli budoucí změny a doplňky.