

**ITALKO****BLUE-CAR**
PROFESSIONAL PRODUCTS**SICCO**
TOOLS**CZYSTY**
W SZYBKO CZYSTY**EasiCoat**

TECHNICKÝ LIST
Bezbarvý lak FIXATUR FXCC-3000

Bezbarvý lak FIXATUR je univerzální dvousložkový akrylový lak s vysokým leskem. Umožňuje lakování v jedné operaci nebo ve dvou vrstvách. Pro svou velmi dobrou výplň, vysoký lesk, velmi dobrou tekutost, odolnost a snadné použití je vhodný pro všechny nejkvalitnější plné i parciální barvy. FXCC-8000 lze sušit v kabině nebo na vzduchu, má nejkvalitnější absorbery a UV filtry, které umožňují udržet perfektní efekt po velmi dlouhou dobu.

Komponenty:

Průhledný lak FXCC-3000
Tužidla FXH 300/301/302
Ředidlo FXT 0692/0693/0694

Typické povrchy:

- Základní laky
- Matovaná a očištěná původní jednobarevná povrchová úprava
- Matný a vyčištěný původní bezbarvý nátěr

Příprava povrchu:

Zamaskujte celé vozidlo, abyste odstranili nežádoucí prach.

Poměr míchání:

Bezbarvý lak - 2 díly
Tužidlo - 1 díl
Ředidlo - do 10%

Nastavení pistole:

Konvenční - 1,3 mm - 1,5 mm
HVLP - 1,3 mm - 1,5 mm

Tlak vzduchu:

Konvenční - 2,0 bar / 29 psi
HVLP - 2,0 bar / 29 psi

Překrytí

2 středně vlhké nátěry s 5-10 minutami mezi nátěry

Doba sušení do polosucha

Doba odpařování rozpouštědla - 5 - 10 minut mezi nátěry
Sušení pro prach - 20 - 30 minut při 20°C

**ITALKO****BLUE-CAR**
PROFESSIONAL PRODUCTS**SICCO**
TOOLS**CZYSTY**
I WSZYSTKO CZYSTEI**EasiCoat**

TECHNICKÝ LIST
Bezbarvý lak FIXATUR FXCC-3000

Suché na dotek - 4-5 hodin při 20°C

Sušení v kabině. IR ohřívač - 15 - 20 minut při 60°C (teplota kovu) 5 - 10 minut

Lakování plastů: Na plastové díly lze použít bezbarvé laky FIXATUR. Pokud je materiál elastický, je nutné nátěr smíchat se změkčovadlem v poměru 5 dílů nátěru na 1 díl změkčovadla a následně aktivovat a naředit podle návodu.

Čištění: Příslušenství po použití očistěte čisticím rozpouštědlem. Rozpouštědlo zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Fyzická data

Tloušťka suché vrstvy: 30 - 50 µm

Skladovatelnost při 20°C

1½ - 2½ hodiny

Viskozita při 20°C

16 - 18 sekund DIN4

Stínování

K zastínění okrajů bezbarvého laku lze použít ředidlo Fade out Thinner

1. Přidejte až 100 objemových dílů ředidla Fade Out Thinner do nátěru připraveného k použití.
2. Naneste 1 vrstvu na okraj nástřiku, vystúňte ji na stále neporušený stávající povrch.
3. Po dokončení stínování nechte 2 - 5 minut odpařit rozpouštědlo.
4. Použijte čisté ředidlo Fade Out Thinner k rozpuštění okrajů směsi a nastříkejte jednu tenkou vrstvu.
5. Nechte rozpouštědlo odpařit po dobu 15 sekund a naneste jednu konečnou tenkou vrstvu.

Leštění

Leštění se běžně nevyžaduje, protože číré laky mají vysoký lesk. Pokud se však během používání objeví prachové částice, obruste povrch zrnitostí P1500 nebo jemnější a vyleštěte podle potřeby po úplném vytvrzení povrchu nejméně 24 hodin při 20 °C (sušení na vzduchu) nebo 2 hodiny po vychladnutí prvku (nucené sušení).

Pouze pro profesionální použití. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. VAROVÁNÍ! OBSAH JE HOŘLAVÝ. PÁRY A MLHA MOHOU BÝT ŠKODLIVÉ. ZPŮSOBUJE PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE A OČÍ.

**ITALKO****BLUE-CAR**
PROFESSIONAL PRODUCTS**SICCO**
TOOLS**CZYSTY**
I WSZYSTKO CZYSTEI**EasiCoat**

TECHNICKÝ LIST
Bezbarvý lak FIXATUR FXCC-3000

Nepoužívejte produkty FIXATUR, dokud si úplně nepřčtete a neporozumíte bezpečnostním listům. Zajistěte, aby všichni zaměstnanci byli proškoleni o bezpečnostních listech a chemických přípravcích, se kterými přicházejí do styku. Výrobce doporučuje použití dýchacího přístroje s přívodem vzduchu, pokud je vystaven výparům nebo mlze. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, brýle a obličejový štít.

Tyto informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Zde uvedené informace představují současný stav našich znalostí a slouží jako vodítko k našim produktům a jejich aplikacím; Nejsou určeny k poskytování specifických vlastností nebo aplikací produktu.

Dodržujte všechna varování na etiketách výrobků.

Údaje na tomto listu obsahují typické hodnoty. Protože výkon produktu závisí na různých aplikačních metodách, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Společnost Multonic neposkytuje žádnou záruku a nenes odpovědnost za vhodnost poskytnutých informací. **JAK JINAK MULTONIC NIE PÍSEMNE CERTIFIKUJE JINAK, SPOLEČNOST MULTONIC NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍMU ZA VHODNOST ŘEŠIT OSOBNÍ NÁROK. SPOLEČNOST MULTONIC NENESE ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍMU ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.** Odpovědnost v případě vady tohoto produktu je omezena na výměnu vadného produktu nebo vrácení jeho kupní ceny, dle uvážení výrobce.